

FLOORFAME SG BC

ARGAMASSA EPOXY COM QUARTZO COLORIDO | ANTIDERRAPANTE | 6 a 9 mm

DESCRIÇÃO

Revestimento antiderrapante, com quartzo colorido à vista, composto por uma argamassa à base de resina epoxy, endurecedor, quartzo natural e pigmentos, saturado com quartzo colorido. Selagem final com resina epoxy 100% sólidos, transparente e brilhante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Armazéns de logística, oficinas de mecânica e eletricitista auto, metalomecânicas, armazéns de produtos alimentares. Indicado para qualquer indústria que necessite de um revestimento com grande resistência mecânica e à abrasão.


VANTAGENS

Sistema rígido, compacto e antiderrapante;
Grande resistência mecânica e abrasão;
Baixo odor, quase impercetível;
Fácil higienização e manutenção;
Acabamento personalizado.

CORES

Disponível em 15 cores standard, consultar o nosso catálogo de quartzo colorido.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA



SELAGEM
FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. A + FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. B

BASE
FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. A + FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. B +
FLOORHARD® FILLER + FLOORHARD® COLOR PIGMENT + FLOORHARD® QUARTZO
NATURAL + FLOORHARD® QUARTZO COLORIDO (Saturação)

PRIMÁRIO
FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. A + FLOORHARD® EP RESIN STD Comp. B +
FLOORHARD® FILLER + FLOORHARD® QUARTZO NATURAL

SUPORTE
Betão

* Resina epoxy indicada para betão e betonilha com uma humidade inferior a 4%, isento de humidades ascendentes. Para outro suporte diferente do descrito acima consultar equipa técnica.

OPCIONAL

Rodapé sanitário FLOORHARD® FLOORSHIELD COVE BASE com 5 cm de altura feito com argamassa tixotrópica à base de resina epoxy, agente tixotrópico e quartzo colorido.

DADOS TÉCNICOS

ESPESSURA	6 a 9 mm
APLICAÇÃO	Interior
SUPERFÍCIE	Horizontal
TEXTURA	Antiderrapante
APARÊNCIA SUPERFICIAL	Antiderrapante (R11 a R12)
ACABAMENTO	Brilhante
CORES	Catálogo Quartzo Colorido
DURAÇÃO DA MISTURA	30 min.
TRÁFEGO PEDONAL	Após 48h
CURA TOTAL	Após 7 dias
ODOR	Baixo
RESISTÊNCIA TÉRMICA	Máx. 65 °C
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	15°C a +30°C
TEMPERATURA DO SUPORTE	10 °C a 25°C

REQUISITOS DO SUPORTE

O suporte existente deverá ter as seguintes características referentes à sua resistência mecânica: Coesão mínimo de 1,5 Mpa, resistência à compressão mínimo de 25 Mpa, o suporte deve estar isento de pressão e vapor de água. Deverá estar limpo, seco, isento de óleos ou gorduras e com um teor de humidade mínimo de 4%, caso a presença de humidade seja superior a 4% deverá consultar o departamento técnico. A temperatura do suporte existente deverá estar entre os 10°C e os 25°C para que haja uma boa ancoragem dos produtos ao suporte existente. Em caso de aplicação de betão novo, o mesmo deverá ter no mínimo 28 dias decorridos de tempo de cura para que se possa aplicar o sistema FLOORHARD®.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O tipo de preparação a executar deverá ser avaliada pelo técnico tendo em conta o suporte existente e o seu estado, esta preparação deve ser feita mecanicamente (despolimento através de abrasivos de diamante, granalhagem ou fresagem), de forma a que todas as partículas soltas ou degradadas sejam removidas, ou em situações pontuais ter que se recorrer a uma limpeza através de produtos químicos antes de preparar mecanicamente. O suporte existente deverá ter as seguintes características referentes à sua resistência mecânica: Coesão mínimo de 1,5 Mpa, resistência à compressão mínimo de 25 Mpa, o suporte deve estar isento de pressão e vapor de água. Deverá estar limpo, seco e com um teor de humidade mínimo de 4%, caso a presença de humidade seja superior a 4% deverá consultar o departamento técnico. A temperatura do suporte existente deverá estar entre os 10°C e os 25°C para que haja uma boa ancoragem dos produtos ao suporte existente. Em caso de aplicação de betão novo, o mesmo deverá ter no mínimo 28 dias decorridos de tempo de cura para que se possa aplicar o sistema Floorhard®.

LIMPEZA

Os sistemas FLOORHARD® resiste a lavagens com água a alta pressão e lavagens através de meios mecânicos apropriados. Os detergentes a utilizar devem ter o pH o mais neutro possível de forma a não atacar o revestimento aplicado. Um dos detergentes que pode ser utilizado na limpeza dos sistemas FLOORHARD® é o JONTEC 300 F4a. Contudo esta informação carece sempre de consulta da ficha técnica do produto.

PRECAUÇÕES

Os produtos emitem um odor característico durante a aplicação, recomenda-se uma boa ventilação do espaço, durante e depois da aplicação. Mantenha-se afastado de fontes de ignição. Não se pode fumar. Evite o contacto com a pele. A irritação ocular e/ou a hipersensibilidade podem ocorrer em concentrações elevadas de vapor, após inalação e/ou contacto com a pele. Não guarde alimentos ou bebidas na área de trabalho. Utilize sempre equipamento de proteção individual de acordo com todas as normas e legislação locais aplicáveis. Luvas e óculos de segurança são obrigatórios. As fichas de segurança para produtos químicos estão disponíveis, solicite ao departamento técnico da empresa aplicadora. As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

